

Pyroflex 3251 E

Material auf Polyester-Vlies, mit angerauter Rückseite. Ideal als Blattfutter und Polsterunterstützung. Einseitig klebend, beschichtet mit EVA- Kleber.

Einarbeitungsdaten:

<u>Bügeltemperatur</u>	<u>Bügelzeit</u>	<u>Bügeldruck</u>
130 - 140°C	5 - 6 sec.	4 - 5 bar

Hinweis: Alle Angaben sind Erfahrungswerte und müssen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Lieferform: Rollen, 50 lfm x 1.50 m

Stanzen: Diagonal.

Hinweis: Die Lagerzeit ist unter normalen Bedingungen unbegrenzt. Wir garantieren für Vorstriche 12 Monate nach Lieferdatum. Bei der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Materialien ist es nicht möglich, universelle Produkte zu liefern, die allen Arbeitsvorgängen, Arbeitsmethoden und chemischen Reaktionsmöglichkeiten entsprechen. Bitte prüfen Sie daher stets durch entsprechende Versuche die Verträglichkeit unserer Rx-Produkte - bei Beachtung der vorschriftsmäßigen Anwendung- mit den in Ihrem Betrieb zum Einsatz gelangenden Materialien. Wir haften nicht für Schäden, die infolge Nichtbeachtung unserer Verarbeitungsvorschriften entstehen oder durch Reaktionen, die außerhalb unserer Einflußnahme liegen und dadurch unserer Kontrolle entzogen sind.